




ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Научно-исследовательский институт московского строительства
«НИИМосстрой»

119192, Россия
Москва, ул. Винницкая, 8
www.niimosstroy.ru

Тел.: (095) 147-40-02, 143-58-36
Факс: (095) 147-41-12
e-mail: info@infostroi.ru

От _____ № _____
На № _____ от _____



Аттестат аккредитации № РОСС RU.9001.21СЛ27 до 09 марта 2007 г.

Свидетельство № 67 о включении в Реестр испытательных лабораторий



Б.А.Устюгов
14 апреля 2006 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гидравлических испытаний труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ), предназначенных для систем внутреннего водоснабжения и отопления, производства концерна Genova Products (США)

Основание: Договор № 077/02/00/06 от 20.01.06 г.
Дата отбора образцов: 01.02.06 г.
Лаборатория Инженерного оборудования
Заместитель заведующего Павлов В.Л.
лабораторией
Тел. 147-40-74

ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦОВ: Фирмой ООО «Веритас» на испытания представлены образцы труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ), предназначенные для систем горячего водоснабжения и отопления, производства концерна Genova Products (США). Трубы имеют следующую маркировку на наружной поверхности:

- 1/2" CTS Genova Uncopper® PRO CPVC 4120 ←HC→ 100 PSI C180 °F -690Kpa C82°C POTABLE ←HC→ ASTM D-2846 NSF-pW SDR-11 HOT –N-COLD ←HC→ 50005J 09204 103 ←HC→ MADE IN USA;

- 3/4" CTS Genova Uncopper® PRO CPVC 4120 ←HC→ 100 PSI C180F -690Kpa C82 °C POTABLE ←HC→ ASTM D-2846 NSF-pW SDR-11 HOT –N-COLD ←HC→ 50007J 18604 103 ←HC→ MADE IN USA;

- 1" CTS Genova Uncopper® PLUS CPVC 4120 HI TEMP Kpa C82°C POTABLE [ASTM D-2846 NSF-pW] SR B137 6 SDR-11 HOT –N-COLD 560010 м 24804 103N BAR CODE 0 3856i 015881* MADE IN USA.

При внешнем осмотре образцов установлено, что они имеют гладкую наружную и внутреннюю поверхности, продольных полос и волнистости, выводящих толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений нет. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях пузырей, трещин, раковин и посторонних включений не наблюдается. Окраска образцов сплошная и равномерная. Цвет труб – светло-бежевый.

ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ: Определение стойкости труб к воздействию внутреннего гидростатического давления при четырех режимах испытаний на соответствие требованиям ГОСТ Р 52134-2003 (п.5.1.2., т.10) «Трубы напорные термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».

Начальное напряжение в стенке трубы, температура и контрольное время испытаний принимались в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52134-2003 следующие:

Температура испытаний, °C	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
20	1	43,0
80	165	10,7
	1000	9,1
95	165	5,7

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ: Длину образца трубы принимали с таким расчетом, чтобы свободная длина l_0 между заглушками в зависимости от номинального наружного диаметра трубы d соответствовала значениям, указанным ниже.

Номинальный наружный диаметр d , мм	Свободная длина l_0 , не менее, мм
≤ 315	3 d , но не менее 250

Для гидравлических испытаний использовался стенд (среда испытания «вода в воде») с пятью позициями. На каждой позиции по пять нагружающих трубопроводов, к которым через переходные штуцера подсоединяются образцы. Каждая позиция нагружается автономно заданным по манометру испытательным давлением.

На стенде установлен датчик температуры. Обогрев образцов водой осуществляется автоматически и поддерживается с точностью до $±1^{\circ}\text{C}$ в объеме термокамеры стендса. При испарении воды происходит автоматический водозабор из подающего трубопровода холодного водоснабжения.

Стенд обеспечивает автоматическую регистрацию времени разрушения образцов, а также автоматически фиксирует время нахождения образцов под действием заданного испытательного давления.

Испытательное давление (P) в МПа для каждого размера вычисляли с точностью до 0,01 МПа по формуле

$$P = \sigma \frac{2e_{\min}}{d_{\text{em}} - e_{\min}},$$

где σ - начальное напряжение, МПа;

d_{em} - средний наружный диаметр образца, полученный при измерении, мм;

e_{\min} - минимальная толщина стенки образца, полученная при измерении, мм.

В соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ 24157-80 «Трубы из пластмасс. Метод определения стойкость при постоянном внутреннем давлении» один конец образца герметизировался заглушкой и оставлялся свободным, вторым концом образец - после заполнения водой подсоединялся к штуцеру нагружающего трубопровода термокамеры стенда. Перед нагружением образцы труб кондиционировались в термокамере при температуре испытаний в течение 1 часа.

Образцы труб, подсоединеные к источнику давления, подвергались испытательному давлению. Нагружение образцов заданным испытательным давлением происходило постепенно, равномерно, без толчков, в течение 5 минут от начала нагружения, и выдерживалось в течение заданного времени испытания или до момента разрушения. В период испытания давление в образце поддерживается в пределах $\pm 1\div 2\%$.

Результаты испытаний считаются положительными, если трубы не разрушились при заданном режиме испытаний, а так же если не было разгерметизации в узлах соединений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: В таблицах №1-7 приведены результаты испытаний труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ), предназначенных для систем внутреннего водоснабжения и отопления, производства концерна Genova Products (США).

В таблице № 1 результаты испытаний образцов диаметром 3/4" при $T=20^{\circ}\text{C}$,

$P_{\text{исп.}} = 9,03$ МПа и контрольном времени $\tau = 1$ час;

В таблице № 2 результаты испытаний образцов диаметром 3/4" при $T=95^{\circ}\text{C}$,

$P_{\text{исп.}} = 1,2$ МПа и контрольном времени $\tau = 165$ час;

В таблице № 3 результаты испытаний образцов диаметром 3/4" при $T=80^{\circ}\text{C}$,

$P_{\text{исп.}} = 2,24$ МПа и контрольном времени $\tau = 165$ час;

В таблице № 4 результаты испытаний образцов диаметром 3/4" при $T=80^{\circ}\text{C}$,

$P_{\text{исп.}} = 1,38$ МПа и контрольном времени $\tau = 1000$ час;

В таблице № 5 результаты испытаний образцов диаметром 3/4" при $T=80^{\circ}\text{C}$,

$P_{\text{исп.}} = 1,9$ МПа и контрольном времени $\tau = 165$ час;

В таблице № 6 результаты испытаний образцов диаметром 1/2" при $T=80^{\circ}\text{C}$,

$P_{\text{исп.}} = 1,9$ МПа и контрольном времени $\tau = 165$ час;

В таблице № 7 результаты испытаний образцов диаметром 1" при $T=80^{\circ}\text{C}$,

$P_{\text{исп.}} = 1,9$ МПа и контрольном времени $\tau = 165$ час;

Как видно из результатов, образцы труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) выдержали заданное испытательное давление. Разрушений по телу труб и нарушений герметичности в узлах соединений в течение контрольного времени испытаний не было.

Таким образом, трубы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ), производства концерна Genova Products (США) могут применяться в системах внутреннего водоснабжения и отопления зданий в соответствии с требованиями ГОСТ 52134-2003.

Заместитель заведующего лабораторий
инженерного оборудования

Научный сотрудник

В.Л.Павлов

Н.В.Митрофанова

ТАБЛИЦА №1

Результаты испытаний образцов труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) внутренним гидростатическим давлением при температуре 20 °C (контрольное время $\tau=1$ час)

№ № п/п	Характеристика образца	Длина образца, мм	Средний на- ружный диа- метр трубы, $D_{ср.}$, мм	Испытательное давление, Р исп., МПа	Время испытаний, τ , час	Характер разрушения образца	Примечание
1.	3/4" CTS Genova Uncopper® PRO CPVC 4120 ↔HC→100 PSI C180F -690Kpa C82 °C	330	22,2	9,03	1	Без разрушений	
2.	POTABLE ↔HC→ ASTM D-2846 NSF-pW	330	22,2	9,03	1	Без разрушений	
3.	SDR-11 HOT -N-COLD ↔HC→50007J 18604	330	22,2	9,03	1	Без разрушений	
4.	103 ↔HC→ MADE IN USA	330	22,2	9,03	1	Без разрушений	
5.	Цвет труб – светло-бежевый	330	22,2	9,03	1	Без разрушений	

Научный сотрудник

Н.В.Митрофанова

ТАБЛИЦА №2

Результаты испытаний образцов труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) внутренним гидростатическим давлением при температуре 95 °С (контрольное время $\tau = 165$ часов)

№ п/п	Характеристика образца	Длина образца, мм	Средний наружный диаметр трубы, Dср, мм	Испытательное давление, P исп., МПа	Время испытаний, τ , час	Характер разрушения образца	Примечание
1.	3/4" CTS Genova Uncopper® PRO CPVC 4120 ↔ HC → 100 PSI C180F -690Кpa C82 °C POTABLE	330	22,2	1,2	165	Без разрушений	
2.	↔ HC → ASTM D-2846 NSF-pW SDR-11 HOT -N-COLD ← HC → 50007J 18604 103 ← HC → MADE IN USA	330	22,2	1,2	165	Без разрушений	
3.	↔ HC → 50007J 18604 103 ← HC → MADE IN USA	330	22,2	1,2	165	Без разрушений	
4.	Цвет труб – светло-бежевый	330	22,2	1,2	165	Без разрушений	
5.		330	22,2	1,2	165	Без разрушений	

Научный сотрудник

Н.В.Митрофанова

ТАБЛИЦА № 3

Результаты испытаний образцов труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) внутренним гидростатическим давлением при температуре 80 °C (контрольное время $\tau = 165$ часов)

№ № пн	Характеристика образца	Длина образца, мм	Средний на- ружный ди- аметр трубы, Дср., мм	Испытательное давление, Р исп., МПа	Время испытаний, τ , час	Характер разрушения образца	Примечание
1.	3/4" CTS Genova Uncopper® PRO CPVC 4120 ←-HC→ 100 PSI C180F -690Kpa C82 °C POTABLE ←-HC→ ASTM D- 2846 NSF-pW SDR-11 HOT -N-COLD ←-HC→ 50007J	330	22,2	2,24	165	Нарушений герме- тичности в узлах соединений нет	
2.	18604 103 ←-HC→ MADE IN USA Цвет труб – светло-бежевый	330	22,2	2,24	165	Нарушений герме- тичности в узлах соединений нет	



Научный сотрудник

Н.В.Митрофанова

ТАБЛИЦА № 4

Результаты испытаний образцов труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) внутренним гидростатическим давлением при температуре 80 °C (контрольное время $\tau = 1000$ часов)

№ № п/п	Характеристика образца	Длина образца, мм	Средний на- ружный ди- аметр трубы, Дср., мм	Испытатель- ное давление, Р исп., МПа	Время испытаний, τ , час	Характер разрушения образца	Примечание
1.	3/4" CTS Genova Uncopper® PRO CPVC 4120 ←HC→ 100 PSI C180F -690Kpa C82 °C POTABLE ←HC→ ASTM D-2846 NSF-pW SDR-11 HOT -N-COLD ←HC→50007J	330	22,2	1,38	1000	Без разрушений по телу трубы и нарушений герметичности в узлах соединений	
2.	18604 103 ←HC→ MADE IN USA	330	22,2	1,38	1000	Без разрушений по телу трубы и нарушений герметичности в узлах соединений	
3.		330	22,2	1,38	1000	Без разрушений по телу трубы и нарушений герметичности в узлах соединений	
4.		330	22,2	1,38	1000	Без разрушений по телу трубы и нарушений герметичности в узлах соединений	
5.		330	22,2	1,38	1000	Без разрушений по телу трубы и нарушений герметичности в узлах соединений	

Научный сотрудник

Н.В.Митрофанова

ТАБЛИЦА №5

Результаты испытаний образцов труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) внутренним гидростатическим давлением при температуре 80 °С (контрольное время $\tau = 165$ часов)

№ № п/п	Характеристика образца	Длина образца, мм	Средний на- ружный ди- аметр трубы, дср., мм	Испытатель- ное давление, P исп., МПа	Время испытаний, τ , час	Характер разрушения образца	Примечание
1.	3/4" CTS Genova Uncopper® PRO CPVC 4120 ←HC→ 100 PSI C180F -690Кpa C82 °C POTABLE ←HC→ ASTM D-2846 NSF- DW SDR-11 HOT -N-COLD ←HC→50007J 18604 103 ←HC→ MADE IN USA. Цвет труб -светло-бежевый	330	22,2	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и без нарушений герметично- сти в узлах соединений	
2.		330	22,2	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и без нарушений герметично- сти в узлах соединений	
3.		330	22,2	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и без нарушений герметично- сти в узлах соединений	
4.		330	22,2	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и без нарушений герметично- сти в узлах соединений	
5.		330	22,2	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и без нарушений герметично- сти в узлах соединений	
6.		330	22,2	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и без нарушений герметично- сти в узлах соединений	
7.		330	22,2	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и без нарушений герметично- сти в узлах соединений	
8.		330	22,2	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и без нарушений герметично- сти в узлах соединений	

Научный сотрудник

Н.В.Митрофанова

ТАБЛИЦА № 6

Результаты испытаний образцов труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) внутренним гидростатическим давлением при температуре 80 °С (контрольное время $\tau = 165$ часов)

№ № п/п	Характеристика образца	Длина образца, мм	Средний на- ружный ди- аметр трубы, $D_{ср.}$, мм	Испытательное давление, Р исп., МПа	Время испытаний, τ , час	Характер разрушения образца	Примечание
1.	1/2" CTS Genova Uncopper® PRO CPVC 4120 ←-HC→ 100 PSI C180 °F -690Kpa C82°C POTABLE ←-HC→ ASTM D- 2846 NSF-pW SDR-11 HOT -N-COLD ←-HC→ 50005J	330	16,0	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и наруше- ний герметичности	
2.	09204 103 ←-HC→ MADE IN USA Цвет труб -светло-бежевый	330	16,0	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и наруше- ний герметичности	
3.		330	16,0	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и наруше- ний герметичности	
4.		330	16,0	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и наруше- ний герметичности	
5.		330	16,0	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и наруше- ний герметичности	

Научный сотрудник

Н.В.Митрофанова

ТАБЛИЦА № 7

Результаты испытаний образцов труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) внутренним гидростатическим давлением при температуре 80 °C (контрольное время $\tau = 165$ часов)

№ № п/п	Характеристика образца	Длина образца, мм	Средний на- ружный диа- метр трубы, $D_{ср.}$, мм	Испытатель- ное давление, Р исп., МПа	Время испытаний, τ , час	Характер разрушения образца	Примечание
1.	1" CTG Genova Uncopper® PLUS CPVC 4120 HI TEMP Кра C82°C POTABLE ASTM D-2846 NSF-pW SR B137 6 SDR-11 HOT -N-COLD 560010 M 24804 103N BAR CODE 0 38561 015881 * MADE IN USA. Цвет труб -светло-бежевый	330	28,5	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и нарушений герметичности в узлах соединений	
2.		330	28,5	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и нарушений герметичности в узлах соединений	
3.		330	28,5	1,9	165	Без разрушений по телу трубы и нарушений герметичности в узлах соединений	
4.		330	28,5	2,24	165	Без разрушений по телу трубы и нарушений герметичности в узлах соединений	
5.		330	28,5	2,24	165	Без разрушений по телу трубы и нарушений герметичности в узлах соединений	Образец ранее находился под действием $P_{исп.}=1,9$ МПа в течение 165 час

Научный сотрудник

Н.В.Митрофанова

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
„НИИМОССТРОЙ“

119192, Москва, улица Винницкая, дом 8